

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-165203

(43)公開日 平成10年(1998)6月23日

(51)Int.Cl.⁶

A 4 3 B 13/14

識別記号

F I

A 4 3 B 13/14

Z

審査請求 未請求 請求項の数1 書面 (全 5 頁)

(21)出願番号 特願平8-356521

(22)出願日 平成8年(1996)12月6日

(71)出願人 595051371

清水 繁喜

東京都青梅市友田町2丁目675番地

(72)発明者 清水 繁喜


東京都青梅市友田町2丁目675番地

(54)【発明の名称】 靴

(57)【要約】

【課題】 重い靴を履いた歩行走行により、運動不足の解消、足腰の強化、循環機能の増進を図るため、従来、重い中敷があるが、これを靴内へ内設するに於いて、靴内空間の不足、靴の内底の立体的形状と中敷との不一致、中敷の耐久性確保のための工作精度等の問題がある。よって、重い中敷に代えて、然るべき重量を確保し、更に快適な使用感、十分な耐久性を持ったソール部および靴を開発する。

【解決手段】 靴の本底(10)の上面外周部(2)を除くその内側領域に、穴状の空間(3)を設ける。該空間に板状、ブロック状、或いは金属粒と粘着剤の混練物等の重量部材(4)を組み込み、然るべき重量のソール部(1)および靴を成す。ソール部は、重量部材を組み込むことにより、縦方向では容易に曲がり、横方向では曲がらない構造としているので、足裏の曲伸変形によく追従し、快適な使用感、十分な耐久性を有する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 靴の本底(10)の上面外周部(2)を除くその内側領域に、穴状の空間(3)を設け、該空間に、横方向(左右方向)に並行して、多くの細長い板状、ブロック状、或いは金属粒と粘着剤の混練物等の重量部材(4)を組み込むことにより成る重い靴ソール部を有する靴。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、重い靴を履いた歩行等により、日常生活に於ける運動不足の解消、更に積極的意味で足腰の強化、循環機能の増進等を図るべく、重量部材を組み込んだ重いソール部、重い靴の提供に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、金属その他の比重の大きい素材を主な構成部材とした重い中敷を使用した重い靴がある。(参照 実開昭62-134405、特願平7-83056)。然るべき重量を確保するためには、重い中敷は相応の厚みをもつこととなる。また、重い靴の性格上、クッション性の大きい中敷を併せて使用することが望ましく、全体としてこれらの中敷類は厚いものとなる。よって、これらの中敷類を靴に内設する際に、靴内空間の不足という問題が起こり易い。また、元々、靴内底が足裏の立体的形状によく近似した形状で、フィット性よく製作された靴に対しては、中敷形状を靴内底と立体的によく一致させることが困難となり易いという問題がある。更に、重い中敷そのものは、十分な耐久性、快適な使用感を保持することが必要であり、そのため、その製造段階に於いて、相当の技術的配慮が必要となる。一方、従来種々の靴に於いて、図7に示される格子状の補強部(12)をもった本底や、類似の或いは種々の複雑な模様の補強部をもった本底が採用されている。これら本底は、一体的に形成されている場合が多い。そして、耐磨耗性の高い素材を使用すること、ボール部での必要な曲がり作用を容易にすること、靴の重量を軽くすること等を、目的としたり考慮していると考え。しかし、補強部(12)で囲まれた空間は、言わばデッドボリュームである。また、これらの構造の本底を使った靴では、長期間の使用(体重の印加)により、補強部の模様形状が靴内底面まで影響を及ぼし、靴内底面に補強部模様に相対応した凹凸が現れ、使用感が悪くなることがしばしばある。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】前述の従来のものの問題点および重い靴としての必要事項を整理し、解決すべき課題として次に記す。

イ、ソール部のボリュームを利用し、然るべき必要な重量を確保すること。

ロ、ソール部の踵部領域からつま先部領域まで、重量配

分が適宜に可能とする。

ハ、歩行時等の足裏(特にボール部)の曲伸変形に追従した滑らかな曲面を形成できる柔軟性と安定性を確保、維持できること。

ニ、無限的に繰り返される大きな曲伸変形やストレスに対し、十分な耐久性を有すること。

ホ、靴内底面に、補強部模様に相対応した凹凸が、現れないようにすること。

【0004】

【課題を解決するための手段】前述の課題を解決するソール部および靴として、本発明では次のようなものとした。靴の本底(10)の上面外周部(2)を除くその内側領域に、穴状の空間(3)を設ける。この空間(3)に、横方向(左右方向)に並行して、多数の細長い板状、ブロック状、或いは金属粒と粘着材の混練物等の重量部材(4)を組み込み、重量の大きいソール部(1)を成す。また、この重いソール部を使用し、全体として重量の大きい靴を作成する。重量部材(4)の素材としては、鉄、シンチュウ、鉛等の金属が適切であり、板状、ブロック状の場合には、剛性を発揮できる鉄、シンチュウが、より適切である。混練物も剛性を発揮する程度に固化するものが望ましい。穴状の空間(3)の深さとしては、本底の接地面(6)から該空間の底面までの厚みを適宜に確保し、その上で、靴全体の目標重量、形状等を勘案して任意の深さにできる。該空間の縦方向の幅は、曲伸変化の大きいボール部では小さく(1cm程度が適切)し、曲伸変化の小さい他の部分では大きくできる。勿論、製造上の都合により、全体を一律の幅としてもよい。該空間の横方向の幅としては、本底の上面の外周部分に、接着用或いは縫製用の上面外周部(2)を適宜に確保し、残りを該横方向の幅として利用する。上記では、図1を参照し、重量部材(4)組み込み用の空間(3)を、仕切り部(5)で分離した穴溝状としているが、必ずしも穴溝状に限定するものではない。例えば、図5に示すように、仕切り部(5)を部分的に或いは全部を省略し、空間を連続した一体空間とすることが可能である。一体空間とした場合でも、該一体空間の外周縁辺の縦横方向形状および重量部材の個片の形状を考慮し、或いは仕切り片(11)を使用し、多数の重量部材の位置的な安定性を維持できる組み込みが可能である。そして、多数の穴溝状の場合と同様に、本発明の課題解決に十分に有効な手段となりうる。すなわち、空間(3)内に、多数の重量部材(4)を位置的(特に縦方向)に安定に維持できるならば、仕切り部(5)は省略或いは小さくすることができる。更に、図1に於いて、各穴溝状の空間(3)は、接着用縫製用の上面外周部(2)内の左端から右端まで1つの空間としているが、これに縦方向の仕切り部を追加し、横方向の同一列に複数の分離した空間を設けたものとしてもよい。イメージとしては図7を参照する。また、正六角形を密集させた

蜂の巣構造模様のものとしてもよい。これらの場合、メリットは減るが、相応の効用の有る手段である。尚、多数の空間およびこれに組み込む重量部材の平面形状は、台形、多角形、円、その他等を任意に選択可能である。

【0005】

【発明の実施の形態】以下に、図面を参照して、幾つかの事柄に分けて説明する。図2は、概略、図1の立面図であり、断面部は図1のA-A矢視図である。図2に示す例では、図1に示す例より土踏まず部の厚さを薄くしている。また、中底(7)、中敷(8)、アップー部

イ. 重量の確保と加減

重量部材(4)個片の厚み寸法(および穴溝状空間の深さ)は、目標とする最大重量を考慮して適宜に決定する。図2の例では、穴溝状空間(3)の深さとしては、本底(10)の縦方向各部位に於ける厚みに依り適宜に深くし、夫々、重量部材(4)の厚さの整数倍とするとよい。図1、図2に於いては、重量部材(4)の縦方向の幅としては、ボール部では狭く、踵部および土踏まず部では広くしている。当然、最大可能重量内で、重量を加減するには、製造段階でつま先部、ボール部、土踏まず部、踵部の任意の部位の重量部材(4)を、同形状の軽いダミーに代えておくことでよいし、どの部位にダミーを組み込むかで、重量バランスに変化を持たせられる。また更に、上述の事柄を考慮し、図1では重量部材は、その個片を製造し易くするためシンプルな形状とし、かつ、その形状別の種類を少なくしている。

ロ. 重量部材

重量部材(4)の左右の端辺は、バリのない通常の仕上げとする。また、重量部材の縦方向断面および端面形状を図1、2、3、4、5、6に示している様に、丸みを持たせてもよいし、略長方形としてもよい。夫々適切に使用可である。

ハ. 重量部材の組み込み

重量部材の穴溝状空間への組み込みに於いては、粘着剤(両面粘着テープ可)を使用することが適切である。粘着剤は乾燥後に柔軟性、伸縮性を保持するものが適切である。重量部材と穴溝状空間の底面の間、複数の重量部材を重ねるときの重量部材と重量部材の間に、粘着剤を使用し、両者を接着する。組み込み後のソール部上面は、組み込んだ重量部材の上面と仕切り部(5)上面が、ほぼ滑らかな一面を形成するようにすることが望ましい。

ニ. 曲面形成

本底(10)の接地部分の素材は、一般的に耐磨耗性が大きく、伸縮性は小さいものである。そして、歩行走行のキック時、ソール部のボール部は足裏の変化に追従して、縦方向に曲がる必要がある。この時、本底下部の接地面はあまり伸びず、逆に、本底上層部(重量部材と仕切り部とで成る上層領域)が縦方向に圧縮、縮小され

ることとなる。すなわち該上層領域を容易に圧縮される構造とすることで曲がり易くなり曲面が形成される。図3に、ソール部のボール部の縦方向断面を示すが、略長方形断面の重量部材(4)の縦方向幅を穴溝状空間

(3)の幅より少し小さくしていることでソール部として曲がり易い。前後の縁辺に丸みを持つ断面の重量部材の場合には、穴溝状空間の縦方向幅と同じか、ごく僅か小さくすればよい。“丸み”に依り仕切り部と接触、押圧する面積は小さいこと、接触する高さが仕切り部の高さの略半分であるので、圧縮量が仕切り部上面位置での圧縮量よりも小さくなること等により、縦方向で容易に曲がる。図4に示す例では、仕切り部(5)を高さ、縦方向幅とも小さくしている。その高さは、重量部材の縦方向の位置ズレを防止できる高さであれば小さく(低く)てもよい。その幅は、曲面形成時に、重量部材どうしが接触しない限りで小さくてよい。隣り合う重量部材の上面での隙間(間隔)は小さく、中底(7)や中敷(8)に依り、該隙間による凹凸は足に感じられない。

図5に示す例は、図1に示す例の仕切り部(5)を、つま先部領域では省略し、その他の領域では左右の両端部に僅かに残したものである。そして、図6に示す例は、図5に示す様に仕切り部を小さく又は省略した場合の重量部材の組み込み方法を、図5のB-B矢視の要部をもって示している。図6の例に於いては、隣合う重量部材の隙間に、若干の伸縮性をもつ素材の仕切片(11)を追加設置しており、滑らかな曲面形成が容易に可能である。勿論、伸縮性の仕切片を設置しない場合でも、前述の図4に示す例についての説明を参照し、類似の曲面形成の効果がある。尚、該伸縮性をもつ素材にて、該仕切片のみでなく、本底(10)の上層部全体を、その厚さを図3に示す仕切り部の高さとして形成してもよい。すなわち、本底の接地面側は耐磨耗性の素材とし、上層を該伸縮性の素材として、本底全体を2層構造としてもよい。

ホ. ソール部上面の組み立て

図2に於いて、アップー部(9)、中敷(8)、中底(7)等の組み立てを想像線にて示す。中底材としては、長繊維を含有する0.5〜1mm程度の厚さの紙、皮革、その他等の丈夫なシート状のものが適切である。中底は、アップー部およびソール部と、主に外周部(2)に於いて接着により、或いは縫製を加えて一体に組み立てられる。ここで、図7に示す従来の例のソール部を使用した場合に、補強部模様に相対して靴内底面すなわち中底が凹凸になるという不都合は解消される。尚、図2に於いてアップー部(9)とソール部(1)の間に、更に上記の中底(7)と類似のシート状の部材を追加して組み込んでもよく、組み込むかどうかは任意である。中敷はクッション性のあるものが望ましく、特に着地時のショックを緩和するために、踵部領域でのクッション性が大切である。

へ、耐久性の向上


重量部材は本底（10）に組み込まれ、更にその上面は中底（7）およびアップパー部（9）の一部分にて接着、被覆されるので、位置ズレは起こらず安定である。剛性を有する重量部材を組み込む場合、ソール部のボール部は、歩行動作に於ける足裏の繰り返しの曲伸変形に追従して縦方向には容易に曲がり、横方向には曲がらないので安定感が増す。中底には、繰り返しの曲伸変形に追従して縦方向の繰り返しの圧縮応力が作用するが、この圧縮応力は、中底を含む全体の組み立て方法および各素材の特性等で緩和或いは解消される。ソール部の上面、下面（接地面）からの局部的衝撃、ストレス等は、本構造に依り、広い面積に分散され緩和される。上述の諸特性により、ソール部全体として耐久性は増し、寿命が伸びる。重量部材として、塑性変形を起こす鉛を使用することについては、重量部材形状が長くて横方向に曲がる（塑性変形）という点を容認する限りにおいて使用は任意であるが、〔0004〕の最末部に述べた横方向に短い形状の場合には、素材として好ましい。勿論、鉛と剛性を有する素材との積層構造とすれば、剛性素材の場合と同様の効用を得られる。

【0006】

【発明の効果】次に効果を列挙する。

1. 本発明の構造により、重い中敷の使用の場合の靴内空間の不足という問題は解決でき、然るべき目標とする重量を確保できる。
2. 本発明の構造により、靴の内底面の立体的形状と中敷の不一致という問題は、回避解消される。
3. 本発明の構造により、ソール部の踵部、土踏まず部、ボール部、つま先部の各部位の重量配分に適宜に変化を持たせられる。
4. 本発明の構造および作用により、歩行時の足裏の特にボール部の曲伸変形に追従する滑らかな曲面形成（縦方向）が可能であり、横方向の安定感も得られる。
5. 本発明の構造により、従来の靴内底面に本底の補強

【図2】



部模様に相対した凹凸が現れるという問題は、解消される。

6. 本発明の構造および作用により、繰り返しの曲伸変形、ストレス、局部的衝撃等に対する耐久性は増し、靴全体の寿命が伸びる。

7. 更に、本発明の構造によれば、重い中敷の使用の場合と比べ、接地面から足裏面までの距離（厚み）を、より小さくすることが可能となるので、横方向の幅の小さい踵部や土踏まず部での横振れに対して安定感が増す。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のソール部の一例を示す斜視図

【図2】本発明のソール部および靴の一例を示す立面図、一部A-A矢視図断面図

【図3】本底への重量部材の組み込みの変化例を示すA-A矢視図の要部

【図4】本底への重量部材の組み込みの変化例を示すA-A矢視図の要部

【図5】本発明のソール部の変化例を示す斜視図


【図6】本底への重量部材の組み込みの変化例を示すB-B矢視図の要部

【図7】従来の本底（ソール部）の一例を示す斜視図


【符号の説明】

- 1 ソール部
- 2 上面外周部
- 3 空間
- 4 重量部材
- 5 仕切り部
- 6 接地面
- 7 中底
- 8 中敷
- 9 アップパー部
- 10 本底
- 11 仕切片
- 12 補強部


【図3】




【図4】




【図1】



【図5】



【図6】



【図7】

